

SW-308L Cored

Material: Acero Inoxidable

AWS A5.22

JIS Z3323

EN ISO 17633-A

E308LT1-1/-4

TS308L-FB1

T19 9 L P M21/C1 2

El SW-308L es un alambre tubular apto para soldadura en cualquier posición, lo que facilita la re-formación del arco, un cordón con una apariencia atractiva y una mejor eliminación de la escoria. Este alambre se beneficia de un sistema de congelación rápida de la escoria que ayuda al operador a soldar fuera de posición y ofrece el mismo rendimiento tanto en posición plana como horizontal.

Composición química típica del metal de soldadura (%)								
C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu
0.019	0.76	1.52	0.015	0.010	10.66	18.40	0.02	0.091

Propiedades mecánicas típicas del metal para soldar				
TS	EL	CVN-Valor de impacto J (ft . lbs)		
MPa (lbs/in²)	(%)	-20°C (-4°F)	-60°C (-76°F)	-120°C (-184°F)
573 (83)	48.4	69 (50.9)	54 (39.8)	44 (32.4)

Aprobación	Embalaje (incluyendo Ball Pac)			
ABS, LR, BV, DNV, NK, CWB, TUV, CE, DB	Dia. (mm)	0.9	1.2	1.4
	(in)	0.035	0.045	0.052
	Carrete (kg)	5	12.5	15
	(lbs)	11	28	33

Tamaños disponibles y corrientes recomendadas (Amp.)		
Tamaño mm (in)	1.2 (0.045)	1.6 (1/16)
F	160-220	250-290
HF	160-220	250-290
V-Up & OH	140-180	



Posición de soldadura



Corriente

DC +

Gas de protección

100 CO₂ / Ar + 20-25%CO₂

DISOLD
Distribución de Soldadura